

KARTA TECHNICZNA 1 / 2

BIOSAN® AQUA SATINbakteriobójcza
wodorozcieńczalna
farba akrylowa
o satynowym połysku**BIOSAN® AQUA SATIN**
MATHYS®

Opis produktu: Dobra rozlewność - dobra przyczepność do podłoża - wysoka zdolność krycia, pomocna w osiągnięciu higienicznego środowiska.

Zastosowanie: Pokrywanie wewnętrznych i zewnętrznych ścian i sufitów narażonych na małe ścieranie, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne.

DANE TECHNICZNE:

Spoivo: czyste żywice akrylowe
Połysk: satynowy połysk
Stopień połysku (60°): 30
Kolor: biały + kolory mieszane maszynowo
Gęstość: 1,2-1,3g/cm³
Zawartość substancji stałych: objętościowo: 35-38%
wagowo: 48-51%
Zalecana grubość warstwy: na mokro: 90µm (zużycie: 11m²/l)
na sucho: 30µm (zużycie: 11m²/l)
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC): max. 160g/l

Czas schnięcia: w temp.20st.C /60% RH
Pyłosuchość: 1 h
Do przemaalowania: 8 h
Pełne utwardzenie: 2 dni
*Rzeczywisty czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża.

Temperatura zapłonu: produkt niepalny

Wydajność teoretyczna: 9-12m²/l . Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od strat materiału podczas aplikacji.

Przygotowanie powierzchni:

1. Podłoża pomalowane: nakładać bezpośrednio na stare, nie uszkodzone powłoki; gładkie powłoki należy lekko zmatowić.
 2. Podłoża nie pokryte: Na podłoża drewniane nałożyć warstwę Pegaprim (wodorozcieńczalny) lub lepiej Fassiprim (rozpuszczalnikowy).
- Na mury, tynki, betony: jako pierwszą nałożyć warstwę Pegalink. Podłoża o dobrej adhezji lub lekko skredowane należy, po uprzednim umyciu wodą pod wysokim ciśnieniem, zaimpregnować Pegafixem.

KARTA TECHNICZNA 2/2

BIOSAN® AQUA SATINbakteriobójcza
wodorozcieńczalna
farba akrylowa
o satynowym połysku**Instrukcja stosowania:**

Warunki otoczenia:	min 10°C / max 80% R.H
Mycie narzędzi:	woda
Natrysk hydrodynamiczny:	Dysza: 018 Ciśnienie: 180bar w razie potrzeby rozcieńczyć max. 5% wodą
Natrysk powietrzny:	Możliwy, po rozcieńczeniu max. 5% wodą
Pędzel / wałek:	Preferowany, bez rozcieńczania

Wytyczne malowania, zalecenia szczegółowe: Najlepiej nakładać Biosan Aqua Satin natryskiem hydrodynamicznym lub pędzlem. Nie należy wykonywać malowania w zbyt wysokiej temperaturze, by uniknąć zmniejszenia rozlewności.

Stosowanie produktów Biosan nie eliminuje potrzeby prawidłowego i systematycznego mycia i dezynfekcji.

Informacje dodatkowe:

Kody transportowe:	patrz Karta Charakterystyki Produktu
Opakowania:	5 l
Warunki przechowywania:	24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w chłodnych, suchych i niezamarzających pomieszczeniach.
Klasyfikacja AFNOR:	Grupa I, klasa 7b2

Warunki bezpieczeństwa: Zapoznać się z informacjami na puszcze i w ulotce.

Zawarte powyżej dane i zalecenia dot. naszego produktu są zgodne z aktualną wiedzą i służą jako źródło informacji dla klienta. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma nie może ponosić jakichkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z błędnego stosowania naszych produktów. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość produktu w ramach naszych OWH. Wszelkie dotychczasowe karty techniczne produktu tracą niniejszym swoją ważność.